LINEABLU™
SAYERLACK
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE - UNI EN ISO 9001 - - UNI EN ISO 14001 -
Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio
Sede Legale ed Amministrativa
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.lineabluvernici.it
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

Scheda **Tecnica**

KK1500/00
OLIO NATURALE

DATA 04/05/2015 AS/rl

Colore: trasparente

Settore d'impiego
componenti in legno, mobili, porte non verniciati

Applicazione
spruzzo, pennello, straccio

Diluizione
pronto all'uso

Caratteristiche tecniche

* Residuo secco (%):	100
* Peso specifico (kg/lt):	0,93 +/- 0,03
* Essiccazione all'aria	accatastabile (50 gr/mq a 20°C) 48 - 72h
* Resa metrica (m^2/lt):	10-15 (in base alla caratteristiche dell'essenza trattata)
* Numero delle mani:	una o due

Caratteristiche generali
Olio naturale, penetra in profondità nelle fibre e porosità del legno conferendo brillantezza e idrorepellenza al supporto ma mantenendone l'effetto naturale. La sua particolare composizione permette la naturale traspirazione del legno.

KK1500/00 soddisfa i requisiti della normativa Ikea IOS-PRG-0021 relativa al contatto alimentare.

Il manufatto preparato con KK1500/00 necessita di manutenzione periodica la cui frequenza dipende dalle sollecitazioni al quale è sottoposto. Sviluppato per manufatti per interno.

Istruzioni per l'uso
KK1500/00 può essere applicato con pistole a spruzzo, a pennello, a straccio. Le grammature consigliate variano da 30 a 70 gr /m^2. Una volta applicato il prodotto si consiglia di asportare l'eccesso con uno straccio pulito. Tra una mano e l'altra si consiglia di attendere almeno 24 ore e successivamente carteggiare con carta molto fine o paglietta metallica 0000.. L'ultima mano necessita di un tempo superiore prima di essere maneggiato (almeno una settimana). I tempi di essicazione possono variare notevolmente in funzione della quantità e del tipo di legno utilizzato.

Avvertenze
Gli stracci imbevuti di prodotto possono dare autocombustione. È necessario bagnarli bene con acqua prima di gettarli.

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e agitare bene prima dell'uso.

Evitare di bagnare il manufatto trattato con acqua prima della completa essicazione del prodotto.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.