



Revêtements de protection et marins

FIRETEX® FX2004 PRODUIT INTUMESCENT À BASE DE SOLVANTS

Révisé 05/2019 Version 3

INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement intumescent film mince monocomposant

UTILISATION RECOMMANDÉE

Le FIRETEX FX2004 est conçu pour l'application en atelier par pistolet Airless pour fournir une résistance au feu jusqu'à 60 minutes sur les structures en acier.

Après séchage complet, le FIRETEX FX2004 peut résister aux intempéries pendant une période allant jusqu'à 3 mois, à condition que l'utilisation ou le stockage spécifiques n'entraîne pas une accumulation d'eau due à la pluie, à la condensation ou à d'autres circonstances de conditions de travail, de transport ou de stockage.

INDICATIONS

Testé et évalué au regard de la norme BS EN13381-8:2013
Agrément Technique Européen ETA-16/0605
Numéro du marquage CE : 1121-CPR-GA5029

MÉTHODES D'APPLICATION RECOMMANDÉES

* Pistolet Airless

Diluant recommandé : N° 2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Point d'éclair : 5 °C

% Extrait sec en volume : 75 ± 4 % ASTM D2697-03(2014)

Couleur disponible : Blanc

COV

272 g/l, déterminé en pratique selon les réglementations britanniques PG6/23.

352 g/l, calculé à partir de la formulation pour répondre à la directive CE sur l'émission de solvants (Solvent Emission Directive/SED).

265 g/kg, calculé à partir de la formulation pour répondre à la directive CE sur l'émission de solvants (Solvent Emission Directive/SED).

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE :

Voir la fiche spécifique relative aux conditions de chargement du FX2004.

VALEURS PRATIQUES D'APPLICATION - MICRONS PAR COUCHE

	Pistolet Airless
Film sec	1 000
Film mouillé	1 333

TEMPS DE SÉCHAGE MOYENS :

	@ 15 °C	@ 23 °C
Au toucher :	30 minutes	20 minutes
Recouvrable :	4 heures	4 heures
Manipulable :	Ceci dépendra de l'épaisseur totale de FIRETEX FX2004 appliquée.	

*Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement.
Des facteurs tels que la ventilation et le degré d'humidité doivent également être pris en compte.*

RÉSISTANCE

Le FIRETEX FX2004 peut résister sans couche de finition jusqu'à 3 mois à des conditions atmosphériques normales, à condition qu'un temps de séchage approprié avant exposition ait été respecté. Après ce laps de temps, une couche de finition appropriée devra être appliquée.

Si les conditions d'utilisation ou de stockage sont susceptibles d'entraîner un contact prolongé avec de l'eau de pluie ou de condensation, ou à d'autres circonstances de conditions de travail, de transport ou de stockage, alors une couche de finition appropriée devra être appliquée pour éviter une dégradation de la couche de base.

APPRÊTS RECOMMANDÉS

Pour une application en atelier, utiliser l'apprêt FIRETEX C69 Fast-Track Blast.

Plusieurs apprêts ont été homologués pour une utilisation sous le FIRETEX FX2004. Veuillez consulter Sherwin-Williams pour obtenir des informations détaillées.

COUCHES DE FINITION RECOMMANDÉES

Dans certaines conditions d'utilisation en intérieur et en environnement sec, et quand la couleur et l'apparence finale ne sont pas primordiales, l'application d'une couche de finition sur le FIRETEX FX2004 n'est pas indispensable.

En environnement intérieur et quand une couche de finition doit être appliquée, veuillez utiliser les produits suivants : FIRETEX M71V2, Acrolon C137V2, Acrolon C237 ou Acrolon 7300.

Dans tous les cas où une finition décorative doit être réalisée, veuillez utiliser les produits suivants : FIRETEX M71V2, Acrolon C137V2 ou Acrolon C237, selon le cas.

CONDITIONNEMENT

Produit monocomposant

Volume de conditionnement : Unités de 20 litres

Poids : 1,32 kg/l

Durée de conservation : 2 ans à compter de la date de fabrication, ou avant la date de péremption, le cas échéant.



Revêtements de protection et marins

FIRETEX® FX2004 PRODUIT INTUMESCENT À BASE DE SOLVANTS

Révisé 05/2019 Version 3

INFORMATION PRODUIT

PRÉPARATION DES SURFACES :

Le FIRETEX FX2004 est conçu pour être utilisé sur un support correctement préparé et apprêté.

S'assurer que les surfaces à traiter sont propres, sèches et exemptes de toute contamination.

Dans certaines circonstances, il est possible d'appliquer le FIRETEX FX2004 sur des surfaces en acier préalablement nettoyées par soufflage à la norme ISO 8501-1:2007 Sa 2½ au minimum, en épaisseur de 50 à 100 microns. Veuillez consulter Sherwin-Williams pour de plus amples informations.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Pistolet Airless

Taille de la buse : 21 à 27/1 000e de pouce (0,53 à 0,69 mm) en fonction des conditions d'application.

Angle de pulvérisation : 30°

Pression de service : 210 kg/cm² (3000 psi)

Les données relatives à la taille de buse du pistolet Airless, à l'angle de pulvérisation et à la pression d'air sont fournies à titre indicatif. Des angles de pulvérisation plus aigus devront être utilisés si la taille des surfaces à traiter le justifie. On pourra remarquer qu'une légère modification de la taille de la buse ou de la pression optimisera la pulvérisation dans certaines circonstances. En règle générale, la pression de service devra être la plus basse possible pour obtenir une pulvérisation satisfaisante.

Équipements recommandés : Utiliser une pompe de type Graco King 56:1 ou 68:1, ou équivalente. Utiliser des tuyaux souples de 3/8" (9,53 mm) pour les distances supérieures à 3 mètres. En règle générale, les filtres du pistolet ou de la pompe ne doivent pas être utilisés. Les tuyaux souples ne doivent pas excéder 60 mètres.

Pour une utilisation sur des âmes étroites, la plus petite buse recommandée est de 21/1 000 de pouce (0,53 mm) avec un filtre de pompe de 250 micromètres.

CONDITIONS D'APPLICATION ET RECouvreMENT

Ce produit doit de préférence être appliqué en présence de températures supérieures à 5 °C. En conditions d'humidité relative élevée, c'est à dire de l'ordre de 80-85 %, une bonne ventilation est impérative. La température du support devra être supérieure de 3 °C au minimum au point de rosée, et toujours supérieure à 0 °C.

Ce produit doit être protégé de l'humidité pendant la période de séchage. La pénétration d'humidité en cours de séchage peut affecter l'intégrité du revêtement et son pouvoir protecteur en cas d'incendie.

Ne pas pulvériser plus de 2 couches par période de 24 heures.

Si l'épaisseur maximum recommandée par couche est dépassée, ou si des couches trop épaisses de film sont sur-appliquées prématurément, des craquelures peuvent apparaître.

Le FIRETEX FX2004 est capable de résister à une exposition externe sans couche de finition à condition que :

- Le produit ait eu un temps de séchage d'au minimum 24 heures à 15 °C en conditions sèches avec une ventilation et une circulation d'air correctes. Ces données sont basées sur une épaisseur totale du film sec de 800 microns au maximum. Le temps de séchage nécessaire sera augmenté si l'épaisseur du film est supérieure à 800 microns.
- La température du support est supérieure de 3 °C au minimum au point de rosée au moment de l'application et pendant le temps de séchage.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

La température maximum d'utilisation est de 70 °C. Une thermoplasticité peut être observée à partir de 40 °C.

Mesure d'épaisseur du film sec (Dry Film Thickness/DFT)

Toutes les caractéristiques DFT indiquées sont des valeurs moyennes, et des mesures doivent être prises pour les profilés d'après les recommandations suivantes :

Âme - 2 par section de 100 cm

Semelle - (supérieure, inférieure, intérieure et extérieure) - 1 par section de 100 cm

Des DFT élevées et/ou des températures basses allongeront le temps de séchage, et par conséquent la période pendant laquelle les mesures DFT peuvent être prises avec précision. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Sherwin-Williams.

Entretien

Les petites surfaces ayant subi des dommages mécaniques peuvent être réparées en utilisant les FIRETEX M72, FX1004 ou FX2004, au choix.

Les surfaces plus importantes endommagées mécaniquement devront être réparées à l'aide des FIRETEX FX1004 ou FX2004 au choix, en application à la brosse ou au pistolet.

Toutes les réparations devront ensuite recevoir une couche de finition identique à l'originale, à la brosse ou au pistolet, suivant le cas.

Les valeurs numériques indiquées pour les données physiques peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Veuillez consulter la fiche technique Santé et Sécurité de produit pour obtenir des informations sur le stockage, la manutention et l'application de ce produit en toute sécurité.

GARANTIE

Toute personne ou société utilisant ce produit sans chercher au préalable à obtenir toutes les informations nécessaires sur l'adéquation de ce produit à l'utilisation prévue le fait à ses propres risques, et la société Sherwin-Williams ne pourra être tenue responsable quant aux résultats obtenus, ou pour toute perte ou dommage pouvant découler d'un tel usage.

Les informations contenues dans cette Fiche technique sont sujettes à modification ponctuelle en fonction des retours d'expérience et du développement normal du produit, et il est conseillé aux utilisateurs de s'adresser à Sherwin-Williams avant utilisation, en spécifiant le numéro de référence afin de s'assurer qu'ils disposent de la version la plus récente.