



Protective & Marine Coatings

FIRETEX® FX6010 INTUMESCENTE AD ASCIUGATURA ULTRA VELOCE

11/2022 Numero 2

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rivestimento intumescente ad asciugatura ultra veloce e duratura.

USO CONSIGLIATO

FIRETEX FX6010 è una pittura intumescente a rapida essiccazione, studiata per fornire a strutture in acciaio fino a 2 ore di protezione al fuoco. E' adatta ad applicazioni in officina e in cantiere, utilizzando una pompa airless a componente singolo

CERTIFICAZIONI

Testato secondo BS476-20/21.
Testato e valutato per EN13381-8 e BS EN13381-9.
Numero di marcatura CE: 2812-CPR-GA5057.
Approvazione tecnica europea ETA: 22/0571.
Approvato Certifire – certificato CF6086.
Testato e certificato in conformità con lo Yellow book ASFP, 5a edizione, per la protezione di travi cellulari.

METODI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

Pompa airless a componente singolo.
Pennello o rullo per piccole aree di riparazione o rifiniture.

Detergente/diluente consigliato: No. 9 Solo pulizia.

FIRETEX FX6010 NON DEVE ESSERE DILUITO

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Punto di infiammabilità: Base: 10 °C

% Solidi in volume: 92 ± 3% ASTM D2697-03(2014)

COV 24 gr/litro

Calcolato dai solidi mediante determinazione del volume

INDICI PRATICI DI APPLICAZIONE – MICRON PER MANO

Spruzzatura airless

Secco	1470*
Umido	1600

*Deve essere ottenuto uno spessore minimo del film a secco di 400 micron.

TEMPI DI ESSICCAZIONE MEDI

	@ 10 °C	@ 15 °C	@ 23 °C
Al tatto:	3½ ore	2½ ore	1½ ore
Per la manipolazione:	4 ore	3 ore	2 ore
Per la riverniciatura:	2 ore	1½ ore	1 ora
Durata limite lavorabilità:	60 minuti	55 minuti	45 minuti

Questi valori sono unicamente a titolo di guida. Devono essere inoltre considerati altri fattori, quali la circolazione dell'aria e l'umidità.

DURATA

FIRETEX FX6010 è un rivestimento resistente che può essere utilizzato in ambienti esterni fino a C5 come definito nella norma ISO 12944-2.

Il prodotto deve essere applicato in combinazione con i primer e i rivestimenti sigillanti, ove indicato nella specifica Sherwin-Williams per l'ambiente in questione.

FX6010 non è adatto per essere immerso permanentemente nell'acqua, ma resiste al contatto con l'acqua come nel caso di esposizione atmosferica su strutture in acciaio nella categoria di corrosività indicata.

PRIMER RACCOMANDATI

Per applicazioni in officina, utilizzare FIRETEX C69 Fast-Track Blast Primer.

Diversi primer sono stati testati al fuoco e approvati per l'uso sotto FIRETEX FX6010. Consultare Sherwin-Williams per informazioni dettagliate.

FINITURE CONSIGLIATE

Diverse finiture sono state testate al fuoco e approvate per l'uso sopra FIRETEX FX6010. Consultare Sherwin-Williams per informazioni dettagliate.

CONFEZIONE

Materiale bicomponente fornito in contenitori separati da miscelare prima dell'uso.

Dimensione confezione:	Unità da 18 litri se miscelata
Rapporto di miscelazione:	La bottiglia di catalizzatore FIRETEX FX6010 da 0,26 kg va aggiunta al componente base (Grigio)

Peso: 1,46 kg/litro unità completamente miscelata

Durata: 9 mesi @ 5-30 °C



Protective & Marine Coatings

FIRETEX® FX6010 INTUMESCENTE AD ASCIUGATURA ULTRA VELOCE

11/2022 Numero 2

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PREPARAZIONE SUPERFICIE

FIRETEX FX6010 è progettato per l'uso su un substrato adeguatamente preparato e trattato. Assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte e libere da sostanze estranee.

Prima di applicare FIRETEX FX6010 è necessario prestare particolare attenzione alla rimozione della polvere di sovraspazzatura asciutta.

In alcuni casi è possibile applicare FIRETEX FX6010 direttamente sull'acciaio sabbiato con uno standard minimo di Sa 2½ (BS EN ISO 8501-1: 2007), profilo superficiale compreso tra 50 e 100 micron. Consultare il Dipartimento Assistenza Clienti di Sherwin-Williams per ulteriori dettagli.

DISPOSITIVI DI APPLICAZIONE

Spruzzatura airless

Dimensione ugello : 0,48-0,68 mm
Pressione di esercizio : 210 kg/cm² (3000 psi)

I dettagli delle dimensioni del foro della punta dello spruzzo airless, l'angolo del ventaglio e la pressione sono indicativi. L'angolo del ventaglio dovrebbe essere selezionato in base alle dimensioni e alla forma del supporto da rivestire. In alcuni casi una leggera variazione nella dimensione o nella pressione del foro della punta fornirà l'atomizzazione ottimale. In generale, la pressione di esercizio dovrebbe essere la più bassa possibile compatibile con un'atomizzazione soddisfacente.

Apparecchiatura raccomandata: Pompa serie Graco King, con rapporto di compressione minimo 56 : 1. Utilizzare 15 m di tubazione di diametro 3/8" (9,5 mm), con un ulteriore tubazione di 2 mt da 8 mm - lunghezza totale della tubazione 17 m.

Per l'uso su sezioni con anima stretta, l'ugello più piccolo raccomandato è 0,43 mm.

FIRETEX FX6010 può essere applicato a pennello o a rullo resistente ai solventi per piccole aree di riparazione o per le rifiniture dei bordi.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE E RICOPERTURA

Questi materiali devono essere applicati preferibilmente a temperature superiori a 5 °C. In condizioni di elevata umidità relativa, vale a dire 80-85%, sono essenziali buone condizioni di ventilazione. La temperatura del substrato deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada e sempre sopra a 0 °C.

Si sconsiglia l'applicazione con temperature dell'aria ambiente inferiori a 5 °C.

ISTRUZIONI PER LA MISCELAZIONE

Unità da 18 litri.

Prima di miscelare il prodotto, assicurarsi che l'attrezzatura per l'applicazione sia stata accuratamente lavata con Detergente Diluente No. 9. Aggiungere il catalizzatore FIRETEX FX6010 pre-misurato a:

FIRETEX FX6010 Base (Grigio). Miscelare accuratamente utilizzando un agitatore meccanico con pale in acciaio inossidabile. Una volta omogeneo il prodotto è pronto per l'applicazione.

NOTE AGGIUNTIVE

Un film di spessore molto basso o discontinuo di FIRETEX FX6010 può portare ad un indurimento ritardato o incompleto del rivestimento. Per ovviare a questo problema è NECESSARIO raggiungere uno spessore minimo di 400 micron per mano.

Tempi di essiccazione, tempi di indurimento e durata limite di lavorabilità devono essere considerati solo a titolo indicativo.

La reazione tra il componente base e il catalizzatore è altamente esotermica. Scostamenti dal rapporto di miscelazione raccomandato non dovrebbero essere effettuati senza prima consultare il Dipartimento di assistenza clienti di Sherwin-Williams.

Il catalizzatore deve essere conservato separatamente dalla base e da qualsiasi altra vernice o prodotto chimico, in conformità con la scheda di sicurezza del prodotto.

Il lavaggio delle apparecchiature a spruzzo è essenziale prima di qualsiasi interruzione del lavoro ed è raccomandato a intervalli regolari durante l'applicazione. Miscelare solo unità di FIRETEX FX6010 in quanto necessarie per un uso immediato.

FIRETEX FX6010 non deve essere diluito con diluenti detergenti o altri solventi. La diluizione comprometterà gravemente il meccanismo di polimerizzazione e le prestazioni successive. La diluizione con normali solventi per vernice può portare a reazioni esotermiche e possibili rischi di incendio o esplosione.

Spessore massimo consentito del film secco. I valori indicati di seguito sono le misure medie degli spessori massimi consentiti del film secco per questo prodotto. Se gli spessori medi misurati sono superiori a questi valori, è necessario adottare accorgimenti per ridurre lo spessore misurato al di sotto del massimo consentito:

3 lati/4 lati trave a I: 6045 micron
4 lati colonna a I: 7520 micron
colonna RHS: 8737 micron
colonna CHS: 8752 micron
3 lati/4 lati trave RHS: 5992 micron

Misurazione dello spessore del film a secco:

Tutte le specifiche del dft indicate sono valori medi, le misurazioni devono essere prese per le sezioni I secondo le seguenti raccomandazioni:

Anima – 2 per 100 cm di lunghezza.

Flangia – (superiore, inferiore, interno ed esterno) – 1 per 100 cm di lunghezza

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Dipartimento assistenza clienti Sherwin-Williams.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda dati sulla salute e la sicurezza del prodotto per informazioni sullo stoccaggio, la manipolazione e l'applicazione sicura di questo prodotto.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa scheda tecnica del prodotto si basano su test condotti da o per conto di Sherwin-Williams Company. Tali informazioni e raccomandazioni qui esposte sono soggette a modifiche e riguardano il prodotto offerto al momento della pubblicazione. Consultare il proprio rappresentante Sherwin-Williams per ottenere le informazioni sui prodotti e il bollettino applicativo più recente.

GARANZIA

Sherwin-Williams Company garantisce che i suoi prodotti sono privi di difetti di fabbricazione in accordo con le procedure di controllo qualità Sherwin-Williams applicabili. La responsabilità per i prodotti dimostrati difettosi, se del caso, è limitata alla sostituzione del prodotto difettoso o al rimborso del prezzo di acquisto pagato per il prodotto difettoso, come stabilito da Sherwin-Williams. NESSUN'ALTRA GARANZIA O GARANZIA DI ALCUN TIPO È FORNITA DA SHERWIN-WILLIAMS, ESPRESSA O IMPLICITA, LEGALE, PER APPLICAZIONE DI LEGGE O ALTRO, COMPRESA LA COMMERCIALITÀ E L'IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO.