Protective & Marine Coatings

MATÉRIAU DE REMPLISSAGE INTUMESCENT FIRETEX® M72

Révisé en 02/2016 Numéro 9

INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mastic intumescent à base de solvant.

Utilisé pour réparer de petites surfaces de revêtement intumescent endommagé de la gamme FIRETEX.

MÉTHODES D'APPLICATION RECOMMANDÉES

Couteau, truelle

Nettoyant / Diluant recommandé : N°2

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Point d'éclair : 21 °C

% d'extrait sec par volume : 82 ± 4 % (ASTM-D2697-91)

Coloris disponibles : Blanc cassé

COV
169 g/l déterminé en pratique conformément aux réglementations britanniques PG6/23
210 g/l calculé d'après la formulation, conformément à la Directive de la CE sur les émissions de solvants
145 g/kg de contenu par poids d'après la formulation, conformément à la Directive de la CE sur les émissions de solvants

DURÉES MOYENNES DE SÉCHAGE

	À 15 °C	À 23 °C
Au toucher :	1 heure	30 minutes
Avant deuxième couche :	4 heures	4 heures

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Des facteurs tels que le mouvement de l'air et l'humidité doivent également être pris en compte.

APPRÊTS / COUCHES DE FINITION CONSEILLÉS

Une gamme complète d'apprêts a été testée au feu et approuvée pour une utilisation sous FIRETEX M72. Veuillez consulter Sherwin-Williams pour des informations détaillées.

Dans certains environnements intérieurs secs dans lesquels la couleur/apparence finale n'est pas critique, FIRETEX M72 peut être utilisé sans couche de finition.

Dans toutes les autres conditions de mise en œuvre, FIRETEX M71V2, Sher-Cryl M770, Acrolon C137V2 ou Acrolon C237 doit être utilisé comme couche de finition, en fonction des conditions d'utilisation finale.

EMBALLAGE

Matériau à un seul composant

Conditionnement : Unités de 1 litre

Poids : 1,41 kg/litre

Durée de conservation : 2 ans à partir de la date de fabrication ou selon Date limite d'utilisation indiquée.

PRÉPARATION DE SURFACE

Gratter tous les résidus de revêtement intumescent FIRETEX endommagés ou détachés jusqu'à obtenir une surface nette. Appliquer un apprêt autorisé aux endroits nécessaires (pour plus d'informations, consulter Sherwin-Williams). Appliquer FIRETEX M72 afin d'aplanir les défauts en surface. Sur les surfaces plus étendues, deux applications ou plus peuvent être nécessaires.

S'assurer que les surfaces à enduire sont propres, sèches et exemptes de toute contamination.

L'application à des températures ambiantes inférieures à 5 °C n'est pas recommandée.

CONDITIONS D'APPLICATION ET RECOUVREMENT

En cas d'humidité relative élevée (80-85 %) une bonne ventilation est essentielle. La température du substrat doit être d'au moins 3 °C supérieure au point de rosée et toujours supérieure à 0 °C.
L'application à des températures ambiantes inférieures à 5 °C n'est pas recommandée.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Les valeurs numériques indiquées pour les données physiques peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité et de santé pour obtenir des informations sur le stockage, la manipulation et l'application en toute sécurité de ce produit.

GARANTIE

Toute personne ou entreprise utilisant le produit sans se renseigner préalablement sur son adéquation avec l'usage souhaité le fait à ses risques et périls, et Sherwin-Williams décline toute responsabilité concernant les performances du produit ou toute perte ou dommage découlant de cette utilisation.

Les informations détaillées fournies dans cette Fiche de données sont susceptibles d'être modifiées ponctuellement au regard de l'expérience acquise et des développements normaux du produit. Avant toute utilisation du produit, il est conseillé aux utilisateurs de vérifier auprès de Sherwin-Williams, en citant la référence du produit, qu'ils sont bien en possession de la version la plus récente.

Cette fiche technique est spécifiquement soumise à la clause de non-responsabilité qui se trouve à l'adresse http://protectiveemea.sherwin-williams.com/Home/Disclaimer