

Prodotto 30170

VALDE PRIME 20GL DARK GREY

Gruppo 944

Caratteristiche	
Chimica del sistema	HYBRID (POWDER)
Peso specifico (Teorico) (kg/l)	1,54 ± 0,05
Resa teorica @ 1 µm DFT m ² /kg	651
Caratteristiche tecniche	
Proprietà del film	Intervallo/Valore
Gloss (60 gradi)	15 - 25
Cottura	180 °C 15 MIN.
Applicazione	Idoneo per applicazione automatica e manuale. Consigliamo di verificare con il vostro referente tecnico per applicazione Tribo.
Pretrattamento	La superficie da verniciare deve essere priva di tracce di olii, grassi e ruggine superficiale. È consigliabile un valido processo di pretrattamento per prestazioni ottimali.
Substrato	Idoneo per substrati metallici.
Versione	005 00

Esaminare attentamente l'etichetta del prodotto e la scheda di dati di sicurezza (SDS) per informazioni sulla sicurezza e precauzioni prima di utilizzare questo prodotto. Per la Scheda Dati Ambientali (EDS), di sicurezza (SDS) fare riferimento alla struttura Sherwin-Williams locale o visitare www.PaintDocs.Com. Si prega di indirizzare eventuali domande o commenti alla propria struttura locale Sherwin-Williams. Nota: tutti gli acquisti di prodotti da Sherwin-Williams sono soggetti esclusivamente ai termini e alle condizioni di vendita di Sherwin-Williams che possono essere trovati su www.Sherwin.Com. Si prega di rivedere questi termini e condizioni prima dell'acquisto dei prodotti. Sherwin-Williams garantisce che il prodotto è privo di difetti di fabbricazione in conformità con le procedure di controllo qualità di Sherwin-Williams. Fatta eccezione per la frase precedente, a causa di fattori che sono al di fuori del controllo di Sherwin-Williams, inclusa la selezione del substrato e la gestione del prodotto, la preparazione e l'applicazione del cliente, Sherwin-Williams non può fornire altre garanzie relative al prodotto o alle prestazioni del prodotto. SHERWIN-WILLIAMS DECLINA OGNI TIPO DI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA MA NON LIMITATA ALLA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, LA GARANZIA IMPLICITA DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. La responsabilità per i prodotti di cui è stata dimostrata la fabbricazione difettosa sarà limitata esclusivamente alla sostituzione del prodotto difettoso o al rimborso del prezzo di acquisto pagato per il prodotto difettoso, come determinato da Sherwin-Williams. In nessun caso Sherwin-Williams sarà responsabile per danni indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, mancati profitti o danni punitivi derivanti da qualsiasi causa.